

FICHA TÉCNICA

Tarquini Base Coat

Mortero base nivelador y adhesivo (sistema EIFS) | Uso Interior/Exterior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento	1,5–4 kg/m ² (espesor 2 mm) - según el uso: nivelación en capa fina ~1,5; adhesivo de cerámicos/porcelanato/venecitas ~3–4 kg/m ²
Aplicación	Llana metálica lisa / Llana dentada
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Poliestireno expandido (EPS) embebido en malla, Hormigón visto, Placas de yeso, Cerámicos/porcelanato/venecitas, PVC/vidrio/azulejos
Presentación · Base Coat	Bolsa 25 kg

Resumen

Tarquini Base Coat es una capa base niveladora cementicia, ideal para sistemas EIFS y como mortero adhesivo para placas de EPS. Mantiene y supera los requerimientos de consistencia, tiempo de corrección, deslizamiento y adherencia frente a productos similares. Es de uso interior y exterior y de fácil aplicación (nivel principiante).

Características

- Base niveladora en capa fina, extremadamente resistente y flexible en pequeños espesores.
- Excelente adherencia y amplio tiempo de corrección (fraguado de 30 a 45 minutos).
- Ideal para sistema EIFS y como adhesivo de placas de EPS embebidas en malla de fibra de vidrio.
- Mezcla en polvo a base de cemento gris, polímero, cargas de granulometría clasificada y aditivos químicos.

Destino

Está especialmente indicada para: nivelación de superficies verticales u horizontales; hormigón visto, reparación de revoques y mesadas; refuerzo de paneles de poliestireno expandido con malla; bacheo en general; corrección de desniveles que requieran un material resistente y flexible en pequeños espesores; y como adhesivo sobre PVC, vidrio, cerámica, azulejos, poliestireno expandido y venecitas.

Modo de empleo

Base Coat se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de impurezas (grasa, hollín, moho, hongos, restos de pegamento o pintura).

- Preparación de la superficie: aplicá después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Normalmente no es necesario humedecer las superficies, excepto que la temperatura ambiente sea muy alta o el viento superficial muy fuerte.
- Preparación del material: verté en un recipiente la cantidad de Base Coat que uses en un máximo de una hora. Agregá agua limpia (aproximadamente 6 litros por bolsa de 25 kg) y revolvé, manual o con mezclador eléctrico, hasta una mezcla densa y homogénea que se extienda con facilidad y mantenga las piezas adheridas sin deslizamientos. Dejá reposar 5 minutos antes de aplicar.

Aplicación

1. Extendé Base Coat sobre el soporte en paños de ~1 m², con llana dentada para regular el espesor, y colocá las piezas. Como regla general, el tamaño de los dientes de la llana debe ser igual al espesor de las piezas.
2. Colocá las piezas presionando. El extenso tiempo de fraguado (30 a 45 minutos) permite ajustar las piezas, tener una visión global del trabajo y corregirlo.
3. Empastiná a las 48 h.
4. Como nivelador, extendé Base Coat con llana metálica lisa sobre el sustrato, con un espesor homogéneo de ~2 mm.

Beneficios

- Base niveladora en capa fina.
- Excelente adherencia.
- Ideal para sistema EIFS.
- Fácil y rápida colocación.

Recomendaciones

- No utilizar sobre revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Para diluir, utilizá agua limpia y libre de sales u óxidos.
- No debe usarse como única protección hidrófuga: actúa solo como refuerzo.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-02-09. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.