

FICHA TÉCNICA

Tarquini Base Mordiente B-51

Puente de adherencia y anclaje | Uso Interior/Exterior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento	0,275 kg/m ² - dato indicativo; se aplica puro, sin diluir, y se deja secar 24 h antes de revestir
Aplicación	Rodillo / Pincel
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Poliestireno expandido, Yeso, Hormigón, Pisos calcáreos y cementicios alisados, Microcementos, Fenólicos, Placas de cemento, PVC, Cerámicas esmaltadas/porcelanato/superficies vítreas
Presentación · Base Mordiente B-51	Balde 1 kg · Balde 5 kg · Balde 20 kg

Resumen

Tarquini Base Mordiente B-51 es un puente de adherencia y anclaje entre soportes de distinta composición, para exteriores e interiores, que se aplica antes de revestir. Mejora la superficie de anclaje, aporta resistencia a los álcalis, mayor plasticidad, menor absorción de agua y mayor resistencia a la abrasión y al impacto. Es de fácil aplicación (nivel principiante).

Características

- Mayor superficie de anclaje y adherencia.
- Resistencia a los álcalis presentes en superficies calcáreas.
- Mayor plasticidad y menor absorción de agua.
- Mayor resistencia a la abrasión y al impacto, prolongando su duración.
- Mayor cohesión y elasticidad, con disminución de la aparición de fisuras.
- Elaborado a base de copolímeros acrílicos y cargas minerales.

Destino

Es el producto adecuado para actuar como puente de adherencia y anclaje entre soportes de distinta composición antes de revestir. Está formulado como aditivo que mejora el anclaje aplicado sobre poliestireno expandido, soportes de yeso, hormigones, pisos calcáreos y cementicios alisados, microcementos, revoques cementicios sobre superficies lisas, fenólicos, impermeabilizantes, placas de cemento, ladrillos de cemento alveolar o cerámicos, PVC, cerámicas esmaltadas, porcelanato y superficies vítreas en general. También en sustratos donde se busca disminuir el desprendimiento de polvo.

Modo de empleo

Base Mordiente B-51 se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura.

- Preparación de la superficie: lavá la superficie con agua y cepillo o con hidrolavadora, según el grado de

suciedad.

- Aplicación: aplicá puro, sin diluir, con rodillo o pincel. Comprubá que el sustrato esté totalmente curado (28 días desde el revoque grueso o de reparaciones parciales). Dejá secar 24 h como mínimo antes de revestir.

Recomendaciones

- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- Guardá el producto por un plazo no mayor a 90 días, ya que contiene cemento Portland.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Este producto contiene cemento Portland y cal. Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-04-25. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.