

FICHA TÉCNICA

Tarquini Cera CMT

Cera protectora y de acabado (estucos y pisos calcáreos) | Uso Interior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento	0,25 kg/m ² - en una sola capa para sellar poros, sin dejar película superficial
Aplicación	Llana metálica / Mopa de lana
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Presentación · Cera CMT	Pote 1 kg · Pote 4 kg · Pote 20 kg

Resumen

Tarquini Cera CMT es una solución y suspensión de ceras seleccionadas para proteger, sellar y dar brillo natural a revestimientos de paredes y pisos de uso interior. Realza el acabado de estucos y pisos calcáreos, penetra en sustratos porosos (partículas extremadamente pequeñas), resiste los álcalis de las superficies calcáreas y mejora la impermeabilidad. Es de fácil aplicación (nivel principiante).

Características

- Protege, sella y da brillo natural a revestimientos de paredes y pisos.
- Realza el acabado y la terminación de estucos y pisos calcáreos.
- Aumenta la protección en combinación con la silicona Targosil S.
- Penetra en sustratos porosos por su granulometría extremadamente fina.
- Resiste los álcalis presentes en las superficies calcáreas.
- Mejora la impermeabilidad y rechaza la mayoría de los líquidos de uso doméstico.
- Compuesta por ceras en solución y suspensión con solventes derivados del petróleo.

Destino

Está especialmente indicada para aplicar sobre revestimientos Estuco Antiguo o Veneciano y sobre pisos calcáreos.

Modo de empleo

Cera CMT se aplica sobre superficies limpias, secas y libres de grasas, polvos o agentes contaminantes.

Aplicación

Empleá el producto puro, sin diluir, con llana metálica o mopa de lana, presionando para garantizar una adecuada penetración en el sustrato, sellar los poros y evitar la formación de película superficial.

Nota: para un curado y una terminación efectivos se recomienda aplicar primero una mano de silicona Targosil S, dejar orear y luego una mano de Cera CMT. Para realzar el brillo, una vez secas las manos anteriores, frotá enérgicamente a mano con franela o paño de felpa, o con lustradora eléctrica.

Recomendaciones

- No dejar que se forme película superficial.
- No someter a presión hidráulica permanente (por ejemplo, sótanos o tanques).

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2023-06-14. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.