

FICHA TÉCNICA

Tarquini Cuarzo Plast Fino

Revestimiento acrílico texturado | Uso Interior/Exterior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento	1,2 – 1,3 kg/m ² (espesor 1 mm)
Aplicación	Rodillo
Imprimación previa	Base Color (aplicar 24 h antes)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque grueso, Revoque fino, Alisado, Madera, Yeso (interior), Poliestireno expandido (EPS), Placa de roca de yeso (impermeable), Placa de cemento
Presentación · Cuarzo Plast Fino	Balde 25 kg · Tambor 300 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Cuarzo Plast Fino es un revestimiento acrílico texturado de uso interior y exterior, de textura fina y fácil aplicación (nivel principiante). En una sola operación aporta textura, color y protección, permitiendo ahorrar el fino y la pintura. Se aplica con rodillo, siempre sobre una mano previa de Base Color.

Características

- Aporta textura, color y protección a las superficies tratadas.
- Revestimiento acrílico versátil: en una sola operación reemplaza el fino y la pintura.
- Aplicación de nivel principiante, con rodillo.

Modo de empleo

1. Verificá que el sustrato esté firme, limpio, seco y libre de grasas o restos de pintura, y curado (28 días desde el revoque).
2. Aplicá una mano de Base Color con rodillo o pincel en todos los paños, al menos 24 h antes, para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.
3. Emplea el producto puro, sin diluir. Mezclá bien con dispersor hasta homogeneizar antes de usar.
4. Aplicá Cuarzo Plast Fino con rodillo. Definí de antemano la magnitud del paño: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones parciales.
5. Si hace falta, sin dejar que seque, repasá con rodillo sin carga de material para emparejar la terminación.

Sustratos aptos

Revoque grueso, fino o alisado · madera · yeso (interiores) · poliestireno expandido (EPS) · placas de roca de yeso (impermeables) · placas de cemento. Para otros sustratos, consultá al Departamento Técnico.

Preparación de la superficie

- Aplicá el revestimiento recién después de los 28 días de ejecutado el revoque grueso, fino, Base Coat o de reparaciones parciales.
- Ante desniveles de poca profundidad o revoques peinados/desnivelados, cubrí con Flex Base aplicada con llana metálica, combinada con malla de fibra de vidrio en encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h.
- Controlá que las paredes estén niveladas y retirá todo material sobre el plano de trabajo: el revestimiento copia la superficie de base.
- Usá Base Mordiente B51 para revestir hormigón, yeso, fenólicos, poliestireno expandido o placas de roca.
- Aplicá Sellagrietas Hidropaint en encuentros de mampostería con aberturas.

Recomendaciones

- No aplicar directamente sobre bloques de hormigón o cemento en exteriores sin un tratamiento hidrófugo previo del sustrato (consultá al departamento técnico).
- No utilizar en revoques con humedad, ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-06-12. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.