

FICHA TÉCNICA

Tarquini Estuco Veneciano

Estuco de mármol (mortero decorativo) | Uso Interior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	0,7 kg/m ² (espesor 0,5 mm) - promedio, según la calidad del sustrato
Aplicación	Espátula / Llana metálica
Imprimación previa	Flex Base (nivelación previa según el sustrato)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Paredes interiores en fino, Placa de roca de yeso, Madera, Yeso, Enduido, Columnas, Cielorrasos
Presentación · Estuco Veneciano	Balde 1 kg · Balde 5 kg · Balde 20 kg

Resumen

Tarquini Estuco Veneciano es un mortero elaborado a base de molienda de mármol y resinas sintéticas que recrea el esplendor decorativo de los antiguos estucos de colores esfumados, de aspecto marmóreo, con las prestaciones de los revestimientos continuos de nueva generación. Es de uso interior, muy resistente y elástico, ecológico (sin solventes ni contaminantes) y cubre las microfisuras del revoque. Por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Recrea el aspecto marmóreo de los estucos clásicos, en una amplia gama de colores inalterables.
- Muy resistente y elástico: acompaña las dilataciones del muro sin cuartearse.
- Protege la superficie cubriendo las microfisuras del revoque.
- Ecológico: no contiene solventes ni contaminantes.

Modo de empleo

1. Aplicá sobre superficies firmes, limpias, secas, niveladas y libres de impurezas (grasa, hollín, moho, hongos), después de los 28 días del revoque grueso o de reparaciones parciales.
2. Por su espesor milimétrico, los revoques deben ser planos y nivelados a plomo, sin rayar y sin remiendos que alteren la uniformidad del paño. Ante desniveles de poca profundidad, cubrí con Flex Base + malla de fibra de vidrio en encuentros o fisuras. Dejá secar 48 h.
3. Aplicá con llana metálica una mano de base a toda la superficie, generando espesores mínimos. Lijá en seco (lija al agua malla 150) 24 h después.
4. Colocá con espátula o llana metálica flexible, en sucesivas capas separadas generando "manchas"; quitá los sobrantes friccionando con el filo de la herramienta y rellená los espacios vacíos con nuevas aplicaciones para completar el diseño marmóreo. El brillo característico se obtiene con las fricciones de la herramienta metálica durante la aplicación.
5. Definí de antemano la magnitud del paño: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones

parciales.

Secado y terminación

Seca totalmente entre las 48 y 72 h. El acabado final se obtiene aplicando siliconas Targosil S y cera CMT, que realzan el brillo y protegen el revestimiento.

Mantenimiento

Lavar con agua y jabón neutro o limpiar con goma de borrar lápiz. La protección hidrófuga puede reforzarse cada dos años reaplicando siliconas Targosil S al solvente y cera CMT.

Recomendaciones

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados o expandidos por efecto de sales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2023-06-09. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.