

FICHA TÉCNICA

Tarquini Fijador Emulsión 86

Puente de adherencia y mejorador de morteros | Uso Interior/Exterior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento	0,25 L/m ² (dato indicativo, según la dilución)
Aplicación	Pincel / Rodillo / Aditivo de mezcla
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Sustratos aptos	Poliestireno expandido, Yeso, Soportes sometidos a humedad, Pavimentos viejos, Hormigones, Pisos calcáreos y alisados cementicios, Microcementos
Presentación · Fijador Emulsión 86	Bidón 1 L · Bidón 5 L · Bidón 10 L · Bidón 20 L

Resumen

Tarquini Emulsión 86 es un puente de adherencia y mejorador de morteros que, incorporado a los morteros cementicios, promueve la adherencia entre morteros nuevos y viejos, o antes de aplicar el revestimiento de terminación. Aporta resistencia a los álcalis, mayor plasticidad, menor absorción de agua, más cohesión y elasticidad, y mayor resistencia mecánica. Es de fácil aplicación (nivel principiante).

Características

- Resistencia a los álcalis.
- Mayor plasticidad y adherencia a las superficies minerales tratadas.
- Menor absorción de agua.
- Mayor resistencia a la abrasión y al impacto.
- Mayor cohesión, elasticidad y duración.
- Mayor protección frente a fisuras.
- Mayor resistencia mecánica a la compresión, tracción y flexión.
- Elaborado a base de copolímeros acrílicos.

Destino

Es el producto adecuado para actuar como puente de adherencia entre morteros nuevos y viejos, o antes de aplicar el revestimiento de terminación. Está formulado como aditivo para aumentar la adherencia sobre poliestireno expandido, soportes de yeso, soportes sometidos a humedad, pavimentos viejos, hormigones, pisos calcáreos y alisados cementicios, microcementos, y revoques cementicios sobre superficies antiguas pero firmes. También en sustratos donde se busca disminuir el desprendimiento de polvo.

Modo de empleo

Emulsión 86 se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura.

Aplicación (según el uso)

1. Puente de adherencia en hormigones: diluí 1 litro de Emulsión 86 en 1 litro de agua; pincelá la zona de

contacto y aplicá el nuevo mortero antes de que seque la emulsión.

2. Puente de adherencia en revoques o en símil piedra: diluí 1 litro del producto en 2 litros de agua; pincelá el revoque de fondo y revestí cuando la emulsión todavía está húmeda.
3. Puente para pisos calcáreos o carpetas niveladoras: pincelá la base con Emulsión 86 sin diluir 24 h antes, y pincelá nuevamente con el producto mezclado con cemento Portland y agua en proporción 1:1 antes de aplicar el mortero.
4. Pinturas o lechadas de cemento: agregá al agua de empaste 1 litro de Emulsión 86 por cada bolsa de cemento de 50 kg.
5. Mejorador de morteros: agregá al agua de empaste 1,5 litros de Emulsión 86 por cada bolsa de cemento de 50 kg.

Recomendaciones

- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Utilizá agua limpia y libre de sales u óxidos para diluir.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- Guardá el producto por un plazo no mayor a 90 días, ya que contiene cemento Portland.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-09-12. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.