

FICHA TÉCNICA

Tarquini Finisterre

Revestimiento mineral texturado (símil piedra) | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	~3,3 kg/m ² (espesor 2 mm) - rinde 7,5 m ² por balde de 25 kg a 2 mm de espesor (dato del fabricante)
Aplicación	Llana metálica
Imprimación previa	Base Color (una mano previa; dejar secar 24 h). Imprescindible sobre bases lisas, superficies pintadas o muros con reparaciones parciales
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque grueso fratasado, Revoque fino, Superficies preparadas con Flex Base, Placa de roca de yeso (con Base Color), Poliestireno (con Base Color), Madera (con Base Color)
Presentación · Finisterre	Balde 25 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Finisterre es un revestimiento mineral continuo y autotexturable que obtiene su color de los minerales que lo componen, con aspecto de piedra natural (símil piedra). De base acuosa, sin solventes contaminantes, es flexible, resistente a climas rigurosos e impermeable sin impedir la respiración del muro. Se aplica con llana metálica; por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Aspecto de piedra natural, como el tradicional Símil Piedra París.
- Otorga alto grado de nivelación a los sustratos.
- Acompaña las dilataciones del muro sin cuartearse y cubre microfisuras del sustrato.
- Impermeabiliza (invierte el ángulo de mojado del agua de lluvia) sin evitar la normal respiración de los muros.
- Ahorra la pintura y los aditivos necesarios en otros revestimientos tradicionales.

Modo de empleo

1. Aplicá Finisterre sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura, después de los 28 días del revoque grueso. Controlá que las paredes estén niveladas a plomo, sin fisuras ni faltantes de revoque.
2. Empleá el producto puro: en ningún caso se diluye con agua.
3. Extendé Finisterre con llana metálica flexible a todo el paño y en una sola operación. La carga es constante, con mínima presión sobre la herramienta, para lograr un espesor único dado por el tamaño de las partículas minerales (una sola mano de carga).
4. Planchá con llana metálica para quitar los posibles excedentes durante la carga.

Preparación de la superficie

- Ante desniveles de poca profundidad, cubrí con Flex Base aplicada con llana metálica, combinada con malla de fibra de vidrio en encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h.
- Retirá todo material sobre la línea de trabajo: el revestimiento copia la superficie de base.
- Aplicá Sellagrietas Hidropaint en encuentros de mampostería con aberturas.
- Establecé de antemano la magnitud del paño: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones parciales.

Recomendaciones

- Aplicá Base Color antes de revestir sobre bases lisas (placa de roca de yeso, poliestireno o madera), superficies pintadas o recubiertas con yeso, o muros con diferencias de color por reparaciones parciales.
- No utilizar en revoques con humedad, ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.

Mantenimiento

No requiere. En caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado y en condiciones normales de humedad y temperatura, Finisterre puede limpiarse con goma de borrar lápiz o enjuagarse con cepillo de cerda y jabón neutro.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2026-07-24. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.