

FICHA TÉCNICA

Tarquini Finisterre Zen

Revestimiento mineral continuo texturable, textura ultrafina con brillo mineral | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	2 kg/m ² (espesor 2 mm) - rinde 12,5 m ² por balde de 25 kg, en dos manos, con un espesor total de 2 mm. Sumar Base Color: 0,27 kg/m ²
Aplicación	Llana metálica / Llana plástica
Imprimación previa	Base Color (obligatorio, dejar secar 24 h antes de revestir)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque grueso fratasado, Revoque fino, Superficies preparadas con Flex Base, Placa de roca de yeso (con Base Color), Poliestireno (con Base Color), Madera (con Base Color)
Presentación · Finisterre Zen	Balde 25 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Finisterre Zen es un revestimiento mineral continuo y texturable, de textura ultrafina y con un sutil brillo mineral aportado por la mica, que hace que la superficie cambie con la incidencia de la luz. Es de base acuosa y no contiene solventes contaminantes. Se aplica con llana metálica en dos manos y se plancha con llana plástica, lo que permite definir el efecto final. Está pensado para proyectos donde la terminación se juega en el detalle. Por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Textura ultrafina con brillo mineral sutil, generado por la mica: la superficie cambia según cómo le dé la luz.
- Producto de base acuosa, sin solventes contaminantes.
- Acompaña las dilataciones del muro sin que se cuartee el revestimiento.
- Cubre microfisuras existentes en el sustrato.
- Impermeabiliza.
- Ahorra la pintura y los aditivos necesarios en otros revestimientos tradicionales.
- Muy resistente a climas rigurosos; flexible y versátil.

Colores

Finisterre Zen se presenta en 4 colores de línea: Perla, Duna, Bruma y Ébano.

Destino

Se coloca directamente sobre superficies homogéneas en textura y coloración, terminadas con revoques gruesos fratasados, revoques finos, o preparadas íntegramente con Flex Base.

Rendimiento

- Balde de 25 kg.
- Consumo: 2 kg/m² (las dos manos).
- Rinde 12,5 m² por balde, en dos manos, con un espesor total de 2 mm.
- Base Color (imprimación previa): 0,27 kg/m².

Modo de empleo

Antes de comenzar:

- Evitá el contacto del producto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- Aplicá después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Controlá que las paredes estén niveladas a plomo, sin fisuras ni faltantes de revoque.
- Aplicá Base Color y dejá secar 24 h.

Preparación de la superficie

Finisterre Zen se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura.

- Ante desniveles de poca profundidad, cubrí con Flex Base aplicada con llana metálica, combinada con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h.
- Retirá todo material que se encuentre sobre la línea de trabajo: el revestimiento copia la superficie de base.
- Aplicá Sellagrietas Hidropaint en encuentros de mampostería con aberturas.
- Establecé de antemano la magnitud del paño a ejecutar: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones parciales.

Aplicación

1. Aplicá sobre superficies secas, previamente tratadas con Base Color.
2. Mezclá bien con dispersor para unificar la carga mineral.
3. Empleá el producto puro: en ningún caso se diluye con agua.
4. Extendé Finisterre Zen con llana metálica flexible a todo el paño y en una sola operación.
5. La carga es constante, con mínima presión sobre la herramienta, para obtener el espesor único que da el tamaño de las partículas minerales.
6. Planchá con llana plástica para quitar los posibles excedentes durante la carga. Dejá secar 24 h.
7. Mantené la llana limpia con espátula, para evitar arrastres de revestimiento y eliminar excesos de carga. No limpies la llana con agua durante la colocación (evitá humedecer el producto).
8. Aplicá una segunda mano y repetí el procedimiento. Después de la segunda mano, planchá con llana plástica ejerciendo una mínima presión sobre la superficie, en suaves giros o líneas según el efecto deseado.

Mantenimiento

No requiere. En caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado y en condiciones normales de humedad y temperatura, Finisterre Zen puede limpiarse con goma de borrar lápiz o enjuagarse con cepillo de cerda y jabón neutro.

Recomendaciones

- No utilizar en revoques con humedad, ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Aplicá Base Color antes de revestir sobre bases lisas (placa de roca de yeso, poliestireno o madera), superficies pintadas o recubiertas con yeso, y muros con diferencias de color por reparaciones parciales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2026-07-21. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.