

FICHA TÉCNICA

Tarquini Flex Base

Mortero multipropósito (nivelación, refuerzo e impermeabilización) | Uso Interior/Exterior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento	1–3 kg/m ² - según el uso: nivelación de revoques ~1; cerámicos ~2; carpetas de piso ~3 kg/m ² . Se mezcla siempre con cemento Portland (30 a 50 % del volumen)
Aplicación	Llana metálica / Llana dentada
Imprimación previa	Base Mordiente B-51 sobre superficies pulidas o esmaltadas
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Azulejos/venecitas/cerámicos, Revoques gruesos o finos, Placas de roca de yeso, PVC/poliestireno expandido, Sistemas EIFS/AERE
Presentación · Flex Base	Balde 1 kg · Balde 5 kg · Balde 20 kg

Resumen

Tarquini Flex Base es un mortero multipropósito que aporta nivelación, flexibilidad, repelencia al agua, refuerzo y alta adherencia a superficies irregulares por revestir. Se mezcla siempre con cemento Portland (sin agregar agua) y se usa para nivelar muros y pisos, reparar e impermeabilizar grietas pasivas, pegar y revestir placas de EPS e impermeabilizar cubiertas con malla de fibra de vidrio. No es una terminación: prepara sustratos que luego se revisten o pintan. Es de fácil aplicación (nivel principiante).

Características

- Brinda nivelación, flexibilidad, repelencia al agua, refuerzo y alta adherencia.
- Base acrílica flexible mineral, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
- Versión Flex Base Blanco para mezclar con cemento Portland blanco.

Destino

Está especialmente indicada para aplicar sobre superficies irregulares (interiores y exteriores); nivelar y mejorar muros o pisos por revestir; reparar e impermeabilizar grietas pasivas; pegar y revestir placas o molduras de poliestireno expandido; e impermeabilizar cubiertas con malla de fibra de vidrio. Otorga nivelación a azulejos, venecitas o cerámicos; revoques gruesos o finos; uniones de paños, losas o muros (con malla); placas de roca de yeso; paneles de PVC o placas de EPS; y sistemas EIFS o AERE.

Modo de empleo

Flex Base se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de impurezas (grasa, hollín, moho, hongos, restos de pegamento o pintura), después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

Preparación del producto

Colocá Flex Base en un balde limpio y seco e incorporá cemento Portland en forma gradual, en una proporción

variable: desde un 30 % hasta un 50 % como máximo del volumen a preparar, según la densidad requerida (las superficies más irregulares necesitan mezclas más densas). Mezclá con batidor eléctrico de pinturas hasta homogeneizar. No incorpores agua en ningún caso.

Aplicación (según el uso)

- Reparador de fisuras (uniones, grietas pasivas): aplicá Flex Base con llana metálica, adherí malla de fibra de vidrio y aplicá nuevamente Flex Base. Así evitás picar e impermeabilizás la superficie.
- Nivelador de muros y pisos: aplicá Base Mordiente B-51 con pincel o rodillo para mejorar el anclaje de superficies pulidas o esmaltadas; dejá secar 24 h y nivelá con Flex Base.
- Nivelador de carpetas de piso: aplicá Flex Base con llana metálica en una mano (hasta 3 mm) o en dos (hasta 5 mm máximo). Para mayor volumen, mezclá piedra binder 1:1 hasta 15 mm máximo; dejá secar al menos 72 h antes de revestir.
- Nivelador de placas (roca de yeso, EPS, PVC): aplicá Flex Base combinada con malla de fibra de vidrio como refuerzo.
- Pegado de placas y molduras de EPS: extendé Flex Base con llana dentada de 6 mm sobre la placa y pegá.
- Impermeabilización de terrazas: colocá Flex Base en fisuras o encuentros de muros y pisos, combinada con malla de fibra de vidrio; dejá secar y terminá con Impermeabilizante para Techos Hidropaint.

En todos los casos, esperá 48 h antes de colocar el revestimiento o pintar.

Nota: Flex Base no puede utilizarse como terminación, sino para el mejoramiento de sustratos que luego deben ser revestidos o pintados.

Recomendaciones

- Prepará pequeñas cantidades para realizar un buen trabajo.
- Mezclá siempre con cemento Portland; no uses cemento de albañilería.
- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- No someter a presión hidráulica permanente (por ejemplo, sótanos o tanques).
- No utilizar sobre revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.

- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2023-06-16. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.