

FICHA TÉCNICA

Tarquini Granallado

Revestimiento acrílico y mineral texturado | Uso Interior/Exterior | Nivel Principiante

Especificaciones técnicas

Rendimiento · Alta Densidad	2 kg/m ² (espesor 1,2 mm)
Rendimiento · Baja Densidad	1,5 kg/m ² (espesor 1,5 mm)
Rendimiento · Grueso	2,5 kg/m ² (espesor 2 mm)
Aplicación	Llana metálica / Soplete de tolva
Imprimación previa	Base Color (0,35 kg/m ² , aplicar 24 h antes)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque fino y grueso fratasado, Placa de roca de yeso, Placa de cemento, Superficies curvas (molduras, balaustres, cornisas) con Baja Densidad a soplete
Presentación · Granallado	Balde 25 kg · Tambor 300 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Granallado es un revestimiento mural acrílico y mineral de base acuosa, sin solventes contaminantes, resistente a climas rigurosos, flexible y versátil. Se aplica con llana o soplete y da aspecto de piedra natural. Viene en tres texturas —Alta Densidad, Baja Densidad y Grueso— y es de fácil aplicación (nivel principiante). Por su aplicación a soplete, la Baja Densidad es ideal para superficies curvas (molduras, balaustres, cornisas) y para obras de gran escala y construcciones cercanas al mar.

Características

- Aspecto de piedra natural; otorga alto grado de nivelación a los sustratos.
- Acompaña las dilataciones del muro sin cuartearse y cubre microfisuras existentes.
- Impermeabiliza (invierte el ángulo de mojado del agua de lluvia) sin evitar la respiración de los muros.
- Ahorra el fino, la pintura y demás aditivos de otros revestimientos tradicionales.
- Formulado con resinas acrílicas y minerales calibrados, pigmentos inorgánicos con resistencia UV y biocidas.

Texturas

- Alta Densidad: se extiende con llana metálica y se textura con movimientos circulares con llana plástica.
- Baja Densidad: se aplica con soplete de tolva (dos manos); indicada para superficies curvas que no permiten el uso de llana.
- Grueso: el de mayor espesor, con llana metálica; el más recomendado para superficies irregulares.

Modo de empleo

1. Aplicá Granallado sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura.
2. Aplicá una mano de Base Color con rodillo o pincel en todos los paños, al menos 24 h antes, para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.
3. Empleá el producto puro, sin diluir; mezclá bien con dispersor hasta homogeneizar.
4. Aplicá según la textura elegida (ver Texturas): llana metálica para Alta Densidad y Grueso, soplete de tolva para Baja Densidad. Planchá con llana plástica para quitar excedentes.
5. Establecé de antemano la magnitud del paño: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones parciales.

Preparación de la superficie

- Aplicá el revestimiento recién después de los 28 días del revoque grueso o de reparaciones parciales.
- Ante desniveles de poca profundidad o revoques peinados/desnivelados, cubrí con Flex Base aplicada con llana metálica, combinada con malla de fibra de vidrio en encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h.
- Controlá que las paredes estén niveladas a plomo, sin fisuras ni faltantes de revoque, y retirá todo material sobre la línea de trabajo (el revestimiento copia la base).
- Aplicá Sellagrietas Hidropaint en encuentros de mampostería con aberturas.

Recomendaciones

- Contá con andamiaje suficiente para una aplicación prolija y continua.
- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Con temperatura ambiente muy alta o viento fuerte, humedecé las superficies 24 h antes de la colocación.
- No uses agua para limpiar la llana plástica durante la colocación (evitá humedecer el producto).
- No utilizar en revoques con humedad, ni alterados o expandidos por efecto de sales.

Mantenimiento

No requiere. En caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado y en condiciones normales de humedad y temperatura, Granallado puede limpiarse con goma de borrar lápiz o mediante un lavado con agua y jabón neutro con cepillo de cerda blanda.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.

- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-04-15. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.