

FICHA TÉCNICA

Tarquini Monocapa

Revestimiento monocapa hidrófugo proyectable (símil piedra parís) | Uso Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento · Tradicional	25 kg/m ² (espesor 15 mm)
Rendimiento · Rústico	30 kg/m ² (espesor 15 mm)
Aplicación	Máquina revocadora (proyección) / Peine metálico
Imprimación previa	Sobre hormigón, Base Mordiente B51 24 h antes; Flex Base + malla de fibra de vidrio en encuentros de materiales distintos
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde la elevación de muros)
Sustratos aptos	Ladrillo hueco cerámico o macizo, Concreto celular, Hormigón (con Base Mordiente B51)
Presentación · Monocapa Símil Piedra París	Bolsa 30 kg

Resumen

Tarquini Monocapa Símil Piedra París es un revestimiento mural hidrófugo proyectable con color incorporado que impermeabiliza, nivela y termina paredes con aspecto símil piedra en una sola operación: reemplaza la aislación hidrófuga y el revoque grueso. Brinda aspecto de piedra natural con resistencia UV y alto grado de nivelación. Es de uso exterior, se proyecta con revocadora y por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Impermeabiliza, nivela y termina la pared con aspecto símil piedra en una sola operación.
- Reemplaza la aislación hidrófuga y el revoque grueso.
- Terminación final símil piedra parís, con colores a elección.
- Aporta aspecto de piedra natural con resistencia UV y alto grado de nivelación a los sustratos.
- Compuesto de cemento Portland blanco, cargas minerales calibradas silíceas y calcáreas, cal, aditivos específicos y pigmentos inorgánicos con resistencia UV.

Destino

Es el producto adecuado para todo tipo de superficies: paredes de ladrillo hueco cerámico o macizo, concreto celular u hormigón. Puede emplearse en exteriores y aplicarse directamente sobre ladrillos o bloques con revocadora. Para otros tipos de superficie, consultá con el Departamento Técnico.

Preparación de la superficie

- Si el mortero está atravesado por cañerías, colocá encima una red metálica.
- Aplicá metal desplegado o malla de fibra de vidrio (0,8 × 0,8 cm) en los encuentros de materiales diferentes o en fisuras existentes, y respetá las juntas de dilatación.

- Compruébalo que el sustrato esté totalmente curado: deben haber transcurrido 28 días de la elevación de muros.
- Controlá que las paredes estén totalmente niveladas a plomo.
- Establecé la magnitud del paño antes de iniciar la carga: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones parciales.
- Humedecé el sustrato.
- Colocá guías de aluminio de 10 mm de espesor bien aplomadas en todo el paño, considerando que el espesor de carga necesario es de 15 mm para que el material cumpla sus características técnicas.
- En reparación o uniones de paños, pincelá con Emulsión 86 la zona de contacto.
- Aplicá Sellagrietas Hidropaint en encuentros de mampostería con aberturas.

Fondos alternativos (hormigón)

- Pincelá el hormigón con Base Mordiente B51, 24 h antes de la aplicación.
- Aplicá malla de fibra de vidrio combinada con Flex Base en encuentros de columnas y muros, vigas y muro, o donde los componentes de la pared sean de distinta composición. Dejá secar 48 h.
- Pincelá nuevamente el hormigón con Base Mordiente B51, dejá orear y revestí cuando todavía está húmedo.

Preparación del producto

Verté el contenido de la base de Monocapa Símil Piedra París en la revocadora y ajustá el caudal de agua (aproximadamente 5 a 6 litros por bolsa) hasta obtener una mezcla adecuada para revestir.

Aplicación

1. Proyectá con revocadora de doble amasado (cada bolsa usa unos 6 litros de agua). Regulá el agua para garantizar homogeneidad en toda la aplicación.
2. Colocá las guías en sentido vertical sobre el material fresco.
3. Realizá la proyección encimando cargas horizontales entre las guías de aluminio.
4. Reglá retirando excedentes y quitá las guías para rellenar esos espacios.
5. Amasá el material con fratás de madera en todo el paño.
6. Dejá orear hasta que el revestimiento pierda su estado plástico y peiná con peine metálico, eliminando una primera película de material para obtener el efecto símil piedra.
7. Pasá cepillo de cerda suave para quitar el excedente.
8. Evitá la generación de espacios vacíos que puedan ocasionar la pérdida de hidrofugación: el espesor final debe ser de 15 mm.

Nota: para garantizar todas las características del Monocapa Símil Piedra París, el espesor debe alcanzar un mínimo de 12 mm y un máximo de 20 mm.

Recomendaciones

- Rociá las superficies terminadas luego de 4 horas.
- Evitá prolongar el tiempo de mezclado: el exceso de aire en el mortero disminuye la adherencia y la resistencia a la compresión.
- Evitá el contacto del producto con superficies que no se desean revestir, en especial aberturas, vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para una aplicación prolija y continua.

- Comenzá por antepechos, molduras y paños chicos, para encontrar la textura adecuada y el tiempo de trabajo antes de las superficies de mayor extensión.
- Utilizá agua limpia y libre de sales u óxidos.
- No utilizar en paredes alteradas por efecto de sales.
- Con alta temperatura ambiente o viento fuerte, humedecé el sustrato con abundante agua para enfriar los muros, 24 h antes de revestir.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2023-06-14. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.