

FICHA TÉCNICA

Tarquini Neo París Color

Micro-revestimiento mineral (a rodillo o soplete) | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	0,3 kg/m ² - espesor milimétrico; a rodillo o soplete
Aplicación	Rodillo / Soplete
Imprimación previa	Base Color (24 h antes; omitir si se busca conservar la textura y el color originales)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Obra nueva, Restauración de fachadas con piedra natural o Símil Piedra París, Bloques cementicios símil piedra, Peinados cementicios para frentes, Revestimientos que solo necesiten uniformar el color
Presentación · Neo París Color	Balde 20 kg · Tambor 260 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Neo París Color es un micro-revestimiento mural continuo de espesor milimétrico y alta estabilidad. Flexible y de fácil aplicación, resiste la intemperie y los rayos UV, impermeabiliza sin impedir la respiración del muro y previene hongos y algas. Está especialmente indicado para renovar o uniformar el color de fachadas de piedra natural, Símil Piedra París o peinados cementicios sin modificar su textura. Se aplica a rodillo o a soplete; por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Flexible y de fácil aplicación; conserva la definición del diseño ornamental.
- Resiste la intemperie y los rayos UV; muy resistente a climas rigurosos (ideal cerca del mar).
- Impermeabiliza sin impedir la respiración normal de los muros.
- Previene la formación de hongos y algas.

Destino

Diseñado para obra nueva o para restaurar fachadas de piedra natural, Piedra París, símil Piedra París, bloques cementicios símil piedra o peinados cementicios para frentes que hayan sufrido deterioro o envejecimiento. También se aplica sobre revestimientos que solo necesiten uniformar el color sin modificar la textura original.

Modo de empleo

1. Aplicá sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de moho, alquitrán, grasas o restos de pintura. Verificá que las paredes estén niveladas a plomo, sin fisuras ni faltantes, y curadas (28 días).
2. Ante desniveles de poca profundidad, cubrí con Flex Base aplicada con llana metálica + malla de fibra de vidrio en encuentros o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h. Aplicá Sellagrietas Hidropaint en encuentros con aberturas.

3. Aplicá una mano de Base Color al menos 24 h antes para unificar el sustrato (omitir solo si se busca conservar la textura y el color originales).
4. Definí el método de aplicación al comprar (rodillo o soplete). Se usa puro.
5. A soplete: pistola neumática de tolva de alta presión, pico de 2–3 mm y compresor de 1 HP / 4 kg/cm² mínimo. Aplicá perpendicular al plano, a ~40 cm, con buen caudal de aire (gran caudal de aire y bajo caudal de material). Empezá por antepechos, molduras y paños chicos. Ideal para formas complejas (cornisas, volutas, balaustres, buñas, estrías).
6. A mano: con rodillo de lana de pelo corto, sobre superficies planas y de gran extensión.

Secado

Endurece al tacto en 45 minutos, seca de forma definitiva a las 24 horas y alcanza su máxima resistencia a los 28 días.

Recomendaciones

- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para una aplicación prolija y continua.
- No utilizar sobre revoques con humedad, ni alterados o expandidos por sales o elevada alcalinidad.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2023-08-07. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.