

FICHA TÉCNICA

Tarquini Obra

Revestimiento acrílico mineral autotexturable (símil piedra, línea obra) | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento · A llana metálica	2 kg/m ²
Rendimiento · A rodillo (diluido <=10 %)	1,5 kg/m ²
Rendimiento · A soplete (diluido <=10 %)	1,2 kg/m ²
Aplicación	Llana metálica / Rodillo / Soplete
Imprimación previa	Base Color (0,35 kg/m ² , aplicar 24 h antes)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque fino y grueso fratasado, Yeso (con Base Mordiente B51), Placa de roca de yeso, Placa de cemento
Presentación · Tarquini Obra	Balde 25 kg · Tambor 300 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Obra es un revestimiento mural acrílico y mineral de alta estabilidad, de la línea obra, que da a la superficie una imagen de piedra natural en textura mediana. Impermeabiliza sin impedir la respiración del muro, resiste la intemperie y los rayos UV, previene hongos y algas y es muy resistente a climas rigurosos (recomendado para construcciones cercanas al mar). Se aplica con llana, rodillo o soplete; por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Brinda a la superficie revestida una imagen de piedra natural.
- Impermeabiliza sin evitar la normal respiración de los muros.
- Resiste la intemperie y los rayos UV.
- Es de fácil aplicación y muy resistente a climas rigurosos (recomendado cerca del mar).
- Previene la formación de hongos y algas.
- Formulado a base de copolímeros acrílicos, biocidas, minerales calibrados granulométricamente y pigmentos.

Textura

Se presenta en textura mediana. La terminación se define al planchar con llana plástica (suaves giros o líneas) o al aplicar a rodillo o soplete.

Modo de empleo

Tarquini Obra se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura, después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

Preparación de la superficie

- Cubrí con Flex Base, aplicada con llana metálica, ante desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados; combiná con malla de fibra de vidrio en encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h.
- Controlá que las paredes estén totalmente niveladas y retirá todo material sobre el plano de trabajo (el revestimiento copia la superficie de base).
- Aplicá Base Mordiente B-51 cuando quieras revestir fenólicos o yeso, y luego Base Color y Tarquini Obra.
- Establecé la magnitud del paño antes de iniciar la carga: es un revestimiento continuo y no admite parches ni aplicaciones parciales.

Aplicación con llana

1. Empleá el producto puro y sin diluir.
2. Aplicá una mano de Base Color con rodillo o pincel en todos los paños al menos 24 h antes, para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.
3. Extendé el producto con llana metálica flexible sobre todo el paño, en una sola operación. Dejá orear.
4. Planchá con llana plástica ejerciendo una mínima presión, con suaves giros o líneas según el efecto deseado.
5. Mantené la llana plástica limpia con espátula para evitar arrastres y eliminar excesos de carga.

Aplicación con rodillo

1. Empleá el producto puro (o diluido con hasta 10 % de agua para rodillo/soplete, en dos manos).
2. Aplicá una mano de Base Color con rodillo o pincel al menos 24 h antes, para unificar el sustrato.
3. Aplicá Tarquini Obra con rodillo sobre todo el paño por cubrir.

Mantenimiento

No requiere. En caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado y en condiciones normales de humedad y temperatura, Tarquini Obra puede limpiarse con goma de borrar lápiz o mediante un lavado con agua y jabón neutro con cepillo de cerda blanda.

Recomendaciones

- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para una aplicación prolija y continua.
- Comenzá por antepechos, molduras y paños chicos, para encontrar la textura adecuada y el tiempo de trabajo antes de las superficies de mayor extensión.
- No uses agua para limpiar la llana plástica durante la colocación (evitá humedecer el producto).
- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2026-07-01. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.