

FICHA TÉCNICA

Tarquini Piedraplast

Revestimiento granítico mural continuo (símil piedra natural) | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	5 kg/m ² (espesor 2 mm) - rinde ~5 m ² por balde de 25 kg aplicado con llana; con soplete (e=5 mm) el consumo sube a 6 kg/m ² y rinde ~4 m ² por balde. Sumar Base Color: 0,35 kg/m ²
Aplicación	Llana metálica / Soplete
Imprimación previa	Base Color (una mano previa, da uniformidad de color, impermeabiliza y actúa de puente de adherencia)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque grueso alisado, Revoque fino, Madera, Fenólicos, Yeso, Poliestireno expandido, Placa de roca de yeso, Superficies vítreas (azulejos, cerámicas, venecitas), Placas de cemento
Presentación · Piedraplast	Balde 25 kg
Presentación · Base Color	Balde 5 kg · Balde 20 kg · Tambor 260 kg

Resumen

Tarquini Piedraplast es un revestimiento granítico mural continuo de piedra natural, para interior y exterior. Reproduce la imagen de los clásicos revestimientos pétreos graníticos y, por tratarse de granos de piedra natural, ofrece una gama de colores similar a la de la naturaleza. Es un producto de última generación y ecológico: no contiene solventes contaminantes. Se aplica tal como viene en el envase, sin diluir, con llana metálica (acabado liso) o con soplete (acabado rústico); por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Imagen de los clásicos revestimientos pétreos graníticos.
- Elasticidad que permite acompañar las dilataciones del muro sin que se cuartee el revestimiento.
- Nivelación, por su espesor y maleabilidad.
- Impermeabilidad: cubre las fisuras existentes en el sustrato.
- Ecológico: no contiene solventes contaminantes.

Composición

Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, biocidas y minerales calibrados granulométricamente, que permiten aplicarlo con facilidad en muros.

Destino

Está especialmente formulado para aplicar sobre muros exteriores e interiores de frentes, pasillos, viviendas y oficinas, sobre:

- Revoques gruesos alisados o finos.
- Madera y fenólicos.
- Yeso y placas de roca de yeso.
- Poliestireno expandido.
- Superficies vítreas: azulejos, cerámicas, venecitas, etc.
- Placas de cemento.

Para otros tipos de base, consultá con el Departamento Técnico.

Presentación y rendimiento

Mezcla viscosa, en baldes de 25 kg.

- Con llana — espesor 2 mm, consumo 5 kg/m²: rinde ~5 m² por balde de 25 kg.
- Con soplete — espesor 5 mm, consumo 6 kg/m²: rinde ~4 m² por balde de 25 kg.
- Base Color (imprimación previa, obligatoria) — 0,35 kg/m². Sumalo siempre al presupuesto.

Preparación de la superficie

- Controlá que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten fisuras ni falta de revoque, y retirá todo material que se encuentre sobre el plano de trabajo: el revestimiento copia la superficie de base.
- Ante desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados, cubrí con Flex Base aplicada con llana metálica, combinada con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejá secar 48 h.
- Comprubá que el sustrato esté totalmente curado: deben haber transcurrido 28 días desde la ejecución del revoque grueso o de las reparaciones parciales.
- Para un mejor resultado se recomienda enmarcar los paños con varillas plásticas, o bien con flejes de aluminio o acero inoxidable de 2 mm de espesor, pegados con cemento de contacto o amurados. Los paños no deben ser mayores de 5 m².
- Establecé de antemano la magnitud del paño a ejecutar: es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches ni aplicaciones parciales.

Modo de empleo

Piedraplast se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura. El material se aplica tal como se presenta en el envase y sin diluir.

Acabado liso

1. Extendé el Piedraplast con llana metálica flexible por todo el paño en una sola operación, ajustando el espesor al tamaño de las partículas minerales que lo componen.
2. Dejá orear y llaneá nuevamente para obtener una superficie lisa.
3. Procurá uniformidad de carga en el extendido, para evitar diferencias de color por desigualdad de espesor o rugosidad una vez seco.

Acabado rústico

1. Proyectá con soplete para salpicar, con salida de 4 mm, a una distancia de 40 cm y perpendicular a la pared.

Se debe completar todo el paño a revestir en una misma operación.

Secado

Seca superficialmente a las 12 h, y logra el endurecimiento definitivo a los 21 días.

Colores

Piedraplast se presenta en 7 colores de línea: Carrara, Serpentina, Gris Mara, Botticino, Chiampo Siena, Sierra Chica y Negro Portoro. Al ser un producto de piedra natural, los colores pueden variar según la partida.

Limpieza de sustratos con patologías

Para limpiar superficies de revoques exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución y a la lluvia, Tarquini cuenta con agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, no afectan la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejoran el anclaje de nuevos revestimientos. Consultanos.

Recomendaciones

- Evitá el contacto del producto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados o expandidos por efecto de sales.

Especificación en pliegos

Revestimiento granítico con ligante acrílico Piedraplast de Tarquini, de aplicación continua para muros. Color (especificar).

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra,

para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2026-07-24. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.