

FICHA TÉCNICA

Tarquini Resiplast

Aditivo plastificante universal | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	0,25 L/m ² (dato indicativo)
Aplicación	Aditivo de mezcla / Pincel
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Presentación · Resiplast	Bidón 1 L · Bidón 5 L · Bidón 10 L · Bidón 20 L

Resumen

Tarquini Resiplast es un aditivo plastificante universal, libre de derivados vinílicos y resistente a los álcalis, que agregado al agua de preparación mejora los morteros y las pinturas cementicios o a la cal. Aporta plasticidad, mayor cohesión e impermeabilidad, más tiempo abierto de trabajo y resistencia a la evaporación prematura del agua de empaste por la radiación solar. Al estar libre de derivados vinílicos, puede usarse en revoques sometidos a presión hidráulica (por ejemplo, piscinas). Por su uso requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Aporta plasticidad, aumentando la cohesión e impermeabilidad del mortero.
- Mayor tiempo abierto de trabajo.
- Resistencia a la evaporación prematura del agua de empaste por la radiación solar.
- Libre de derivados vinílicos: apto para revoques sometidos a presión hidráulica (piscinas).
- Se diluye fácilmente en agua; elaborado a base de copolímeros acrílicos.

Destino

Está especialmente indicado para: mejorar la resistencia a la abrasión y al desgaste, la adherencia de pinturas y morteros a la cal y el empleo de revestimientos cementicios (como símil piedra y símil piedra salpicado); sellar revoques; regular la velocidad de evaporación de revoques y revestimientos cementicios; endurecer y mejorar la flexibilidad de los morteros; y tratar las paredes antes del empapelado o la pintura.

Modo de empleo

Resiplast se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasa o restos de pintura.

- Preparación de la superficie: usá baldes limpios para preparar el revestimiento y agua limpia y libre de sales u óxidos para diluir.
- Aplicación: empleá el producto acorde a la ficha técnica del revestimiento con el que se combine (consumo indicativo de 0,25 L/m² en símil piedra, pinturas a la cal, preparado de revoques, sellado y nivelación de absorción).

Recomendaciones

- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-06-26. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.