

FICHA TÉCNICA

Tarquini Rolstone

Revestimiento premium acrílico-mineral (símil piedra natural) | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	~2,1 kg/m ² (espesor 1,2 mm) - rinde 12 m ² por balde de 25 kg con una carga de 1,2 mm, en dos manos (dato del fabricante)
Aplicación	Llana metálica / Llana plástica
Imprimación previa	Base Color (una mano a rodillo); Base Coat (mortero nivelador) + malla en desniveles o fisuras
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque grueso fratasado (curado 28 días), Superficies niveladas con Base Coat
Presentación · Rolstone	Balde 25 kg

Resumen

Tarquini Rolstone es un revestimiento premium de alta estabilidad a base de minerales naturales y copolímeros acrílicos. Por sus componentes nobles brinda un alto nivel de durabilidad y resistencia frente a la intemperie, con aspecto de piedra natural. Viene listo para usar —se aplica con llana directamente desde el balde y sin diluir— y está recomendado para terminación de obra nueva o remodelaciones, en interior o exterior. Por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Características

- Revestimiento premium a base de minerales naturales y copolímeros acrílicos.
- Alto nivel de durabilidad y resistencia del muro frente a la intemperie.
- Aspecto de piedra natural; se presenta en 7 colores de línea.
- Listo para usar: se aplica con llana, directamente desde el balde y sin diluir.

Preparación de la superficie

El revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Ante desniveles de poca profundidad, revoques peinados o irregulares, aplicá Base Coat (mortero nivelador flexible), que combinado con malla de fibra de vidrio mejora la resistencia para fisuras pasivas o encuentros de revoques; dejá secar 48 h. Rolstone se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de impurezas (materiales grasos, restos de pegamento o pintura floja o descascarada).

Forma de aplicación

Importante: es necesario pasar una mano de Base Color a rodillo para garantizar la correcta aplicación.

1. Mezclá Rolstone con un dispersor hasta homogeneizarlo.
2. Aplicá la primera mano con llana metálica.
3. Dejá secar 24 h.

4. Aplicá la segunda mano, también con llana metálica, y terminá con llana plástica planchándolo para quitar el excedente durante la carga.

Respetá el tiempo de secado superficial entre mano y mano para garantizar una buena terminación. La duración del secado puede variar según la temporada y la humedad ambiente.

Colores

Rolstone se presenta en 7 colores de línea, en baldes de 25 kg, y rinde 12 m² con una carga de 1,2 mm según la superficie a revestir. Al ser un producto de piedra natural, los colores pueden variar según la partida.

Recomendaciones

- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contá con andamiaje suficiente para una aplicación prolija y continua.
- Comenzá por antepechos, molduras y paños chicos, para encontrar la textura adecuada y el tiempo de trabajo antes de las superficies de mayor extensión.
- No uses agua para limpiar la llana plástica durante la colocación (evitá humedecer el producto).
- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2026-07-24. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.