

FICHA TÉCNICA

Tarquini Veladura

Micro-revestimiento mineral para homogeneización cromática (símil piedra) | Uso Interior/Exterior | Nivel Oficial

Especificaciones técnicas

Rendimiento	1–2 kg/m ² (espesor 2 mm) - espesor total de 1 a 2 mm, en dos manos
Aplicación	Llana metálica / Fratás de madera / Pinceleta
Imprimación previa	Resiplast (empaste con 3 partes de agua + 1 de Resiplast)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Símil Piedra París existente, Piedra natural, Bloques cementicios símil piedra, Peinados cementicios para frentes, Revestimiento pétreo histórico
Presentación • Veladura	Balde 25 kg

Resumen

Tarquini Veladura es un microrevestimiento mineral continuo de espesor milimétrico para la homogeneización cromática de revestimientos pétreos (históricos o nuevos). Recupera y unifica el color de fachadas y ornamentos de piedra natural, Símil Piedra París, bloques cementicios símil piedra o peinados cementicios, sin modificar la textura original y conservando la definición del diseño ornamental. Es de uso interior y exterior; por su terminación requiere un aplicador con experiencia (nivel oficial).

Destino

Se usa como revestimiento pétreo de capa delgada (con fratás de madera, llana metálica o pinceleta) para revestir sustratos pétreos, tanto en muros interiores como exteriores. Está especialmente indicado para:

- Mejorar un revestimiento símil piedra existente, debilitado por agentes contaminantes y con signos de degradación.
- Aplicar sobre fachadas y ornamentaciones nuevas, o restaurar las realizadas con piedra natural, Símil Piedra París, bloques cementicios símil piedra o peinados cementicios para frentes que hayan sufrido deterioro o envejecimiento.
- Uniformar el color de revestimientos u ornamentos sin modificar la textura original.
- Disminuir las diferencias cromáticas del revestimiento pétreo histórico y conservar la definición del diseño ornamental.

Veladura reproduce el color y la textura del revestimiento antiguo: a partir del análisis de muestras en laboratorio, se elabora con una composición similar a la del original. Está compuesta por ligantes hidráulicos y minerales de granulometría clasificada.

Modo de empleo — Preparación de la superficie

Controlá que la superficie esté limpia, totalmente nivelada y sin patologías (fisuras, disgregaciones, faltantes de revoque, sectores flojos, eflorescencias salinas, filtraciones, armaduras expuestas, cáscara negra, biodeterioros, intervenciones inadecuadas). La no resolución de patologías provocará su manifestación en la superficie final.

- Para resolver disgregaciones, usá Consolidante A5E.
- Para reposiciones, usá Gravello Mortero o Símil Piedra Restauro, aplicando previamente Resiplast o Base Mordiente B-51 como puente de adherencia.
- Ante desniveles de hasta 3 mm de profundidad, usá Flex Base.
- Para ornamentos a reparar o reproducir en su totalidad, usá Mortero Restauro.
- Para cáscara negra o biodeterioros, empleá Gel de Cáscara Negra (GS2) y Gel de Limpieza con Biocidas (GL1).

Comprabá que la superficie esté totalmente curada (28 días desde el revoque grueso o de reparaciones parciales). Retirá todo material sobre la línea de trabajo (el revestimiento copia la base). Si la superficie estuviera pintada, retirá la pintura sin óptima adherencia.

Empaste

Prepará una solución de agua (3 partes en volumen) y Resiplast (1 parte en volumen). Empastá Veladura con la cantidad de solución que permita una consistencia óptima de aplicación. Mantené siempre la misma proporción de Veladura en polvo y mezcla líquida para evitar diferencias de tonalidad.

Aplicación

Aplicá una mano con llana metálica o pinceleta según la superficie a revestir, dejá orear y aplicá la segunda mano, de modo que el espesor total quede entre 1 y 2 mm. Dejá orear nuevamente y terminá con la herramienta adecuada (fratás, llana, goma espuma, etc.) para lograr la textura deseada.

Hidrofugación

Luego de 48 h como mínimo de secada la Veladura, para repeler el agua de lluvia, colocá Targosil S puro en dos manos, mojado sobre mojado, con pinceleta o rodillo, haciendo presión para garantizar una óptima penetración (no uses pulverizador).

Recomendaciones

- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Utilizá agua limpia y libre de sales u óxidos para diluir.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- Por tratarse de un material a base de cemento Portland, no almacenar por más de 90 días.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.

- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada. Los productos están en revisión periódica; las características pueden modificarse sin previo aviso.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-02-27. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.