MORTERO CEMENTICIO
PARA MUROS INTERIORES

ESTUCO ANTIGUO®

CARACTERÍSTICAS

Mortero que, aplicado sobre muros interiores con una técnica sencilla, permite recrear el esplendor decorativo de los antiguos estucos de colores esfumados.
Estuco Antiguo® es:

- resistente a la luz solar;
- fácil de mantener y de proteger del agua mediante la aplicación de TARGOSIL-S ® que, combinado con cera pasta natural virgen CMT, le dará a la superficie protección y brillo extra.
- No contiene solventes ni contaminantes.

DESTINO

Terminaciones estucadas en paredes interiores, cielorrasos y columnas.
Para otros tipos de base consulte al Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

Baldes de cartón de 1, 10 y 20 kilos. Se presenta en una amplia paleta de colores seleccionados.

RENDIMIENTO

Aplicado en capas de 2 mm el rendimiento promedio es de 1,5 Kg por m2.

COMPOSICIÓN

Mortero elaborado a base de cemento Pórtland blanco, mármol, aditivos calcificantes, pigmentos inorgánicos y minerales triturados provenientes de los Andes.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Estuco Antiguo ® de Molinos Tarquini S.A.I.C. Colores (especificar).

MODO DE EMPLEO

Estuco Antiguo ® se aplica sobre superficies limpias, secas, libres de impurezas (grasas, hollín, moho y hongos), firmes y perfectamente niveladas.

Para limpiar superficies de morteros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución y la lluvia Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

Debido a su espesor milimétrico, los revoques deben ser planos, sin rayar y, en lo posible, sin remiendos o parches que puedan modificar la uniformidad del paño por revestir.

Estuco Antiguo ® se puede utilizar solamente sobre superficies recubiertas con Flex Base ® o sobre revoque grueso fratasado o sobre revoque fino.

- Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Cubrir con Flex Base®, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas.
  Dejar secar 48 h.
- Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
- Aplicar Emulsión 86 ® sin diluir, dejar secar hasta que comience a verse translúcida y luego comenzar a revestir.
- Para usar sobre azulejos, venecitas o cerámicos, se debe aplicar Base Mordiente B51 ®, dejar secar (24 horas como mínimo) y, a continuación, debe colocarse Flex Base ® como nivelador de superficie.
- Para emplear sobre muros de yeso, aplicar Base Mordiente B51®, dejar secar y aplicar directamente el Estuco Antiguo ®.

Nota: Cuando se aplica Estuco Antiguo sobre Flex Base ® no es necesario utilizar Emulsión 86 ®, como puente de adherencia entre ambos productos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

En balde limpio, mezclar dos partes de Estuco Antiguo ® y una parte de agua limpia, batir con agitador eléctrico hasta lograr una masa uniforme.

APLICACIÓN

- Aplicar con llana metálica, dos manos, de 1 mm de espesor cada una de manera uniforme en todo el paño por revestir.
- La carga de Estuco Antiguo ® debe ser de espesor reducido evitando el contacto de la herramienta con el fondo.
- A medida que Estuco Antiguo ® comienza a secar, se deberá frotar con una mínima presión de la llana metálica sobre el revestimiento y en todas direcciones; de este modo, a medida que fragua, la fricción del metal generará el brillo característico y necesario.
- En caso de no obtener el efecto deseado por defectos de nivel o por distintas absorciones del sustrato, es posible cargar una nueva capa de Estuco Antiguo ® para lo cual deberá aplicarse entre ambas manos, y como puente de adherencia, Emulsión 86 ®.

Nota: Deberá programarse el trabajo de tal modo que puedan completarse paños enteros, sin interrupciones, para garantizar una textura uniforme en toda la superficie.

TERMINACIONES

El Estuco Antiguo ® solo admite como terminación brillo por efecto de fricción de llana metálica.
Curado: Aplicar Targosil S® y cera virgen sobre la superficie cubierta y seca.

FONDOS ALTERNATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ESTUCO ANTIGUO

- Sobre revoque grueso normal: es conveniente aplicar Emulsión 86 ® como base.
- Sobre fino a la cal: sólo se podrá aplicar Estuco Antiguo ® en los casos en que el fino esté reforzado con cemento y una aplicación de consolidante A5E ®
- Sobre yeso: se utilizará Base Mordiente B51® que se dejará secar durante 24 horas y luego se aplicará Estuco Antiguo ®.
- Sobre azulejos o cerámicas: aplicar Base Mordiente B51® y dejar secar durante 24 h; luego aplicar con llana FLEX BASE ® y dejar secar nuevamente 48 h antes de aplicar el Estuco Antiguo ®.

Nota: Baños y cocinas: evitar la colocación de Estuco Antiguo ® en zona de ducha y en superficies horizontales, tales como mesadas.

RECOMENDACIONES

- Utilizar para diluir agua limpia y libre de sales o de óxidos.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 ºC y 30 ºC.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No conservar material sobrante por más de 90 días, ya que contiene cemento Pórtland.
- No utilizar en zonas que puedan ser salpicadas por aceites.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene cemento.