

- Controlar los niveles y retirar el material que se encuentre sobre la línea de trabajo.
- Rellenar y nivelar con **Flex Base ®** los faltantes, grietas y desniveles de las superficies por revestir.
- Aplicar **Base Mordiente B51®** cuando se desee revestir paredes o pisos pulidos o esmaltados, dejar secar 24 horas y nivelar con **Flex Base ®**. Dejar secar 48 h.
- Aplicar sobre la base, con pincel o con rodillo, **Emulsión 86 ®** sin diluir y dejar secar 24 h. Pincelar nuevamente con el producto antes de volcar el mortero mientras la emulsión todavía está húmeda.

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No apto para pisos que puedan ser salpicados con aceites o para recubrir mesadas.
- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No conservar material sobrante por más de 90 días, ya que contiene cemento Pórtland.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Aplicación

Preparar **Micropiso ®** de la siguiente manera:

- Mezclar 4 partes, en volumen, de **Micropiso ®** con 1 parte de **Emulsión de Micropiso ®** y 1/2 parte de agua, utilizando el jarrito dosificador.
- Usar agitador eléctrico hasta obtener una masa consistente y homogénea.
- Cubrir todo el paño en dos manos sucesivas: la primera deberá extenderse plana, sin irregularidades, y puede servir como “imprimación” para revelar los defectos del sustrato.
- Dejar reposar unos treinta minutos.
- Aplicar la segunda carga de **Micropiso ®** más fluida, antes que seque la anterior, ejerciendo una mínima presión para obtener una adecuada terminación. Mantener el espesor de la carga entre 2 y 3 mm. Esta aplicación cubre imperfecciones, alisa y espuma. Durante toda la operación, deberá controlarse que la herramienta no raspe el fondo.

Nota: En aquellos casos en que se observen irregularidades después de aplicado Micropiso ®, se deberá dejar secar totalmente el revestimiento aplicado y después se repetirá toda la operación.

Terminaciones

Aplicar **Hidrolaca Micromax 24 h** después de concluida la aplicación de Micropiso, en manos sucesivas cruzadas hasta consumir 0,25 Kg por m² siempre con fratás de esponja. Dejar secar entre manos.

RECOMENDACIONES

- No aplicar si existe humedad de cimientos.
- Observar las indicaciones dadas para todos los productos auxiliares de **Micropiso®**, que se han de utilizar antes de proceder a su colocación.
- Evitar el contacto del producto con todas aquellas superficies que no se desea revestir.
- Preparar pequeñas cantidades para realizar un buen trabajo.

TARQUINI

INNOVACIÓN EN REVESTIMIENTOS

Tarquini Capital

Av. Álvarez Thomas 1577, CABA (1427)

Tel. y WApp 11 4551-0500 (lin. rot.) | tarquini.capital.com.ar