



- Aplicar **Sellagrietas Hidropaint**® en encuentros de mampostería con aberturas.
- Aplicar una mano de **Base Color**® con rodillo o con pincel a todos los paños por revestir por lo menos 24 h antes de emplear **Neo-París**® **Natural** para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.

## Preparación del producto

### Neo-París® Natural

Se utiliza puro, aplicado con soplete o con llana.

## Aplicación

### A máquina:

Con soplete: se recomienda una pistola neumática de tolva superior de alta presión para salpicar, con pico de 2 o 3 mm de diámetro como máximo y un compresor de aire de 1 HP y 4 Kg /cm<sup>2</sup> de presión como mínimo.

- Aplicar con soplete de tolva, de manera perpendicular al plano, a una distancia de unos 40 cm, con buen caudal de aire para que **Neo París**® **Natural** se atomice y proyecte namente.
- Nota: distancias superiores pueden generar el secado prematuro del producto en su recorrido hasta la pared y depositarse sobre ésta como material inerte en forma de polvo generando un cambio de textura y color.
- Comenzar la aplicación de **Neo-París**® por antepechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.
- Ajustar el caudal de aire y material según los equipos utilizados. En general es conveniente un gran caudal de aire y bajo caudal de material. La aplicación con soplete es recomendable para revestir formas complejas (cornisas, volutas, balaustrés, buñas, estrías, etc.)

La aplicación con pistola requiere de un adiestramiento mayor para lograr uniformidad. Los problemas más comunes por falta de pericia son: el secado prematuro, el empachado de la superficie, chorreaduras y la diferencia del espesor depositado por cambios en el ritmo de aplicación, en la presión del aire o en la apertura del gatillo.

### A mano:

- Con llana.

## Secado

Endurece al tacto en sólo 45 minutos, y de manera definitiva, a las 24 horas; alcanza la máxima resistencia a los 28 días.

## RECOMENDACIONES

- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre los 5 °C y los 30 °C.
- No aplicar si se pronostican lluvias dentro de las 24 horas en verano o de las 48 horas en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso, en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene copolímeros acrílicos en base acuosa, conservantes, cargas minerales y emulsión acrílica al agua.  
Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.

**TARQUINI**

INNOVACIÓN EN REVESTIMIENTOS

**Tarquini Capital**

Av. Álvarez Thomas 1577, CABA (1427)

Tel. y WApp 11 4551-0500 (lin. rot.) | tarquini.capital.com.ar